

DQM-RP22

FICHA TÉCNICA

PRIMARIO EPÓXICO ORGANICO RICO EN ZINC
DE DOS COMPONENTES



DESCRIPCION

- EXCELENTE PROTECCION ANTICORROSIVA
- EXCELENTE ADHERENCIA Y SECADO
- PROTECCION ANTICORROSIVA BAJO PELICULA
- CUMPLE REGULACIONES DE VOC
- SE USA PRINCIPALMENTE EN ESTRUCTURAS DE ACERO EN AMBIENTES SALINOS, PLANTAS DE PAPEL, PLANTAS QUIMICAS Y PETROQUIMICAS
- ALTO CONTENIDO DE ZINC
- **CUMPLE CON LA NORMA PEMEX NRF-053-PEMEX-2006 PARA RP-22.**

CLASIFICACION	EPOXI-AMINA RICO EN ZINC
ACABADO	SEMI-MATE
COLOR	GRIS
ADELGAZADOR	DQM-4020
ACABADOS RECOMENDADOS	RA-26 M, RA-35 POLISILOXANO, RA-28 MODIF (TABLA 14 SISTEMA 3,4,13 NRF-053)
TIEMPO DE SECADO A 25°C AL TACTO PARA RECUBRIR DURO	2 A 3 HORAS 6 HORAS MÍNIMO. 48 HORAS MÁXIMO 24 HORAS
RENDIMIENTO TEORICO	25.61 M2/LT A 1.0 MILS DE ESPESOR SECO (CONSIDERAR PERDIDAS POR APLICACIÓN)
VOC	260 G/LT
DENSIDAD A 25°C	2.5 A 2.66 KG/LT
SOLIDOS POR VOLUMEN	65%

ESPEJOR SECO RECOMENDADO	3 A 4 MILS (75 - 100 MICRAS TABLA 14 SISTEMA 3,4,13)
NUMERO DE CAPAS RECOMENDADO	1 o 2 (DE ACUERDO A ESPEJOR SECO RECOMENDADO)
NUMERO DE COMPONENTES	2
RELACIÓN MEZCLA	1 PARTES DE BASE POR 1 DE CATALIZADOR EN VOLUMEN
VIDA UTIL DEL MATERIAL MEZCLADO A 25°C	4 HORAS
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA CONTINUA NO CONTINUA	105°C 170°C
ESTABILIDAD DE ALMACENAJE	270 DIAS

DQM-RP22

FICHA TÉCNICA

PRIMARIO EPÓXICO ORGANICO RICO EN ZINC
DE DOS COMPONENTES

PREPARACION DE SUPERFICIE

- LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR SECAS, LIMPIAS Y LIBRES DE CUALQUIER CONTAMINANTE TALES COMO POLVO, GRASAS Y ACEITES QUE DEBEN SER REMOVIDOS EFECTUANDO LIMPIEZA CON SOLVENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN SSPC-SP-1 . POSTERIORMENTE LIMPIEZA CON CHORRO DE ABRASIVO CERCANO A METAL BLANCO DE ACUERDO A LA NORMA SSPS-SP-10, CON UN PERFIL DE ANCLAJE DE 1.5 – 2.5 MILS.

PREPARACION DE RECUBRIMIENTO (MEZCLA)

- AGITE PERFECTAMENTE LA BASE, ENSEGUIDA AGREGUE EL CATALIZADOR SIN DEJAR DE AGITAR HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA UTILICE UN AGITADOR MECÁNICO O NEUMÁTICO. PREPARE MEZCLAS QUE PUEDA UTILIZAR ANTES DE 4 HORAS.
- SI SE REQUIERE ADELGACE CON DQM-4020 SIN EXCEDER DE UN 15% EN VOLUMEN.
- FILTRE EL MATERIAL CON UN TAMIZ DE 30 A 60 MALLAS.

EQUIPO DE APLICACIÓN

- **EQUIPO DE ASPERSIÓN CON AIRE.**
 - OLLA DE PRESIÓN CON AGITACIÓN MECÁNICA O NEUMÁTICA, CON UNA PRESIÓN EN LA OLLA DE 35.5 A 43 PSI (2.5 A 3.0 KG/ CM2)
 - PISTOLA GRACO AIRPRO COMPLIANT PARA ALTO DESGASTE, CON BOQUILLA NO MENOR A 0.070 PULGADAS DE DIÁMETRO INTERIOR.
 - FILTROS SEPARADORES DE HUMEDAD Y ACEITE EN LA LÍNEA DE AIRE A LA SALIDA DEL COMPRESOR.
 - MANGUERA DE AIRE A LA PISTOLA DE DIÁMETRO INTERNO DE 1/4" (6.35 MM); CON PRESIÓN DE 40 PSI (2 KG/ CM2)A LA ENTRADA DE LA PISTOLA.
 - MANGUERA DE FLUIDO A LA PISTOLA DE DIÁMETRO INTERNO DE 3/8" (9.5 MM).
- **EQUIPO DE ASPERSIÓN SIN AIRE**
 - EQUIPO AIRLESS MODELO 640I
 - PISTOLA LX80 CON BOQUILLA 661-517
 - RELACIÓN DE BOMBEO 3300 PSI DE SALIDA. 2.2 LTS POR MINUTO, MOTOR ELÉCTRICO DE 1.3 HP. DE 110 -120 V, MANGUERA 1/4" DIÁMETRO INTERIOR.
- UTILICE FILTROS SEPARADORES DE HUMEDAD Y ACEITE EN LAS LÍNEAS DE AIRE

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- EL PROCESO DE APLICACIÓN DEBE EFECTUARSE SOBRE SUPERFICIES O RECUBRIMIENTOS LIMPIOS Y SECOS, NO DEBERÁ APLICARSE CUANDO LA TEMPERATURA SEA MENOR DE 7° C O MAYOR DE 50° C. Y LA HUMEDAD RELATIVA SEA MAYOR A 85%
- NO APLICAR EL RECUBRIMIENTO CON VELOCIDADES DE VIENTO MAYOR DE 20 KM/HORA.
- NO APLICAR A MENOS QUE LA TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE ESTE 3° C ARRIBA DE LA TEMPERATURA DEL PUNTO DE ROCÍO

PROCESO DE APLICACIÓN

- VERIFICAR QUE LA SUPERFICIE ESTE PREPARADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

- RECUBRIR EL SUSTRATO PASÁNDOLA PISTOLA PERPENDICULAR Y PARALELAMENTE A LA SUPERFICIE A RECUBRIR A UNA DISTANCIA DE 15 A 20 CM. SOLTANDO EL GATILLO DE LA PISTOLA AL FINAL DE CADA PASADA HASTA

PRODUCIR UNA BANDA UNIFORME. LA SIGUIENTE BANDA DEBERÁ TRASLAPARSE UN 50% SOBRE LA ANTERIOR

SEGURIDAD

- PRODUCTO INFLAMABLE, ALMACENAR EN ÁREAS VENTILADAS APARTADO DE CHISPAS Y FLAMAS
- PRODUCTO TOXICO, USE MASCARILLA Y LENTES DE SEGURIDAD PARA SU APLICACIÓN
- EN CASO DE INGESTIÓN NO SE PROVOQUE VOMITO, SOLICITE ATENCIÓN MEDICA DE INMEDIATO
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD
- UTILICE EL PRODUCTO CON VENTILACIÓN ADECUADA, CIERRE BIEN LOS ENVASES DESPUÉS DE CADA USO CONSULTE HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

NOTA: Los datos anteriores deben ser considerados como una guía o ayuda, no intentan ser restrictivos pues el trabajo en campo los hace variar, por lo mismo y debido a que no se tiene control sobre su uso y aplicación no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento, comportamiento o daños que resulten del uso de este material y su información.